



MAT DÉPOLI

La pellicola per la privacy Mat Depoli è progettata per fornire una protezione contro sguardi indiscreti. Benchè completamente opaca, la pellicola permette il passaggio di luce naturale. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting.



Garanzia
5 ANNO(I)



Classe di reazione al fuoco
M1



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*su vetro doppio 4-16-4)

Trasmissione UV	>25 %
Trasmissione Luce Visibile	76 %
Riflessione Luce Visibile esterna	15 %
Riflessione Luce Visibile interna	15 %
Energia Solare Totale Respinta	18 %
Energia Solare Totale Respinta 2*	19 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	10 %
Assorbimento Energia Solare	17 %
Trasmissione Energia Solare	73 %
Riduzione abbagliamento	20 %
Valore "g"	0.77
Valore 'u'	5.6
Coefficiente d'ombra	NC


Tipo di installazione : Interno

Lunghezza della bobina	30,5 m
Composizione pellicola	PVC
Spessore	100 µ

Colore dall'esterno : OPACO

COSTRUZIONE

1. PVC monomero sabbato 100µ
2. Adesivo semi permanente, che consente il "degassamento" sui materiali di sintesi e limita il transfer di adesivo durante lo smontaggio
3. Disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting



CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Installazione verticale è sulla superficie di vetro standard*

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	✓
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	✓
Doppio vetro tinto	✓
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	✓
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	✓
Doppio vetro chiaro stratificato int.	✓

✓ Si ! Prudenza ✗ Non
 Raccomandato

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m².

CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle nostre pellicole. Consultare i nostri documenti di garanzia.